

# 見 本

## けい酸塩系表面含浸材の成分に関する品質試験結果報告書

名 称	:	L-OSMO反応型XP
主 成 分	:	けい酸ナトリウム
材料製造業者または材料販売元業者	:	株式会社リナックオズモ
出 荷 日	:	2023年8月1日
使 用 期 限	:	2024年7月31日
製 造 ロ ッ ト 番 号	:	〇〇〇〇〇〇〇〇

使用期限は出荷日から1年間です。  
ただし、未開封の状態で5～40℃の直射日光  
を避けた環境で保管されたものに限りです。

### 1. 表面含浸材の成分に関する品質項目

項 目	材料製造業者または材料販売元業者の目標値	試験値
水酸化カルシウムとの反応性	有	有
乾燥固形分率	28.3 % ~ 29.1 %	28.7 %
種 類	反応型	反応型
密 度	1.220 g/cm <sup>3</sup> ~ 1.300 g/cm <sup>3</sup>	1.279 g/cm <sup>3</sup>
pH値	12.2 ~ 13.0	12.74
色	無色透明	無色透明

SDS（安全データシート）はこちら



株式会社リナックオズモ  
〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目8番1号  
若杉センタービル別館6F  
TEL: 06-6358-6321 FAX: 06-6358-6320